

## TUOTETIEDOT



### PAROC FPS 17

#### Palosuojaeriste

Jäykkä, korkeat palonkestovaatimukset täyttävä kivivillalevy. Pinnoittamaton.

Palosuojalety mm. teräksen, betonin ja puun palosuojaukseen.

PAROC-kivivillatuotteet kestävät hyvin korkeita lämpötiloja. Sideaine poistuu eristeestä siltä osin, kun sen lämpötila ylittää +200 C. Eristyskyky säilyy kuitenkin ennallaan, mutta puristusjännitys heikkenee. Kivivillaeeristeiden sintraantumislämpötila on yli 1000 °C.

**Sertifikaatin numero**  
**Merkintäkoodi**  
**Pakkaustyyppi**

0809-CPR-1015 Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland  
MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1  
Muovipakkaus tai muovipakkaus lavalla.

MITAT	
LEVEYS X PITUUS	PAKSUUS
Vakiotuote:	Vakiotuote:
600 x 1200 mm	20, 30, 50, 60 mm
Erikoistuote:	Erikoistuote:
600 x 1200 mm	40 mm
Standardi EN 822	Standardi EN 823
Muut mitat: Muita levykokoja ja paksuuksia valmistetaan tarvittaessa. Näiden tuotteiden toimitusaika, minimierä ja hinta on aina neuvoteltava erikseen aluepäällikön kanssa.	

OMINAISUUS	ARVO	STANDARDI
MITTAPYSYVYYS		
Ilmoitettu mittapysyvyys määrättyssä lämpötilassa, DS(70,-)	≤ 1 %	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)

