

TUOTETIEDOT



PAROC BLT 6

Puhalluskivivilla

Paloturvallinen puhalluskivivilla

Yläpohjien lämmöneristämiseen uusiin ja vanhoihin rakennuksiin. Asennetaan puhallusurakoitsijoiden toimesta.

Sertifikaatin numero	0809-CPR-1014 Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Merkintäkoodi	MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft
Pakkaustyyppi	Muovipakkaus tai muovipakkaus lavalla

Ominaisuudet

OMINAISUUS	ARVO	STANDARDI
PALO-OMINAISUUDET		
Palo-ominaisuudet, Euroluokka	A1	EN 14064-1:2010 (EN 13501-1)
Jatkuva hehkupalo	NPD	EN 14064-1:2010
Palamattomuus	Palamaton	EN ISO 1182
LÄMMÖNJOHTAVUUS		
Ilmoitettu lämmönjohtavuus, λ D:		EN 14064-1:2010 (EN 12667)
Vapaa puhallus (Tiheys asennettuna: $\geq 33 \text{ kg/m}^3$)	0,041 W/mK	
Kotelopuhallus ($\leq 45^\circ$)(Tiheys asennettuna: $\geq 60 \text{ kg/m}^3$)	0,038 W/mK	
Kotelopuhallus ($>45^\circ$)(Tiheys asennettuna: $\geq 70 \text{ kg/m}^3$)	0,038 W/mK	
Kotelopuhallus (vaakasuora)(Tiheys asennettuna: $\geq 60 \text{ kg/m}^3$)	0,038 W/mK	
Ilmanläpäisevyyskerroin, ℓ	$160 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{Pa}\cdot\text{s}$	EN 29053
KOSTEUSOMINAISUUDET		
Lyhytaikainen vedenimeytyminen WS, (W_p)	NPD	EN 14064-1:2010 (EN 1609)
Vesihöyryn läpäisyvastus MU, μ	1	EN 14064-1:2010 (EN 12086)
PÄÄSTÖT		
Vaarallisten aineiden päästöt	NPD	EN 14064-1:2010
PALO- JA LÄMMÖNERISTYSOMINAISUUKSIEN PYSYVYYS		
Palokäyttötymisen pitkäaikaiskestävyyden muuttuminen	Kivivillan palo-ominaisuudet eivät heikkene ajan kuluessa. Tuotteen europaloluokitus riippuu tuotteen orgaanisesta sisällöstä, joka ei voi kasvaa käytön aikana.	
Lämmönvastuksen pitkäaikaiskestävyyden muuttuminen	Kivivillan lämmönvastus ei heikkene ajan kuluessa. Kokemus on osoittanut, että eristeen kuiturakenne on vakaa ja kuitujen väliset huokokset sisältävät vain ilmakehän omia kaasuja.	
Ilmoitettu painumaluokka Si	Vapaa puhallus: 2 Kotelopuhallus ($\leq 45^\circ$): 1 Kotelopuhallus ($>45^\circ$): 1 Kotelopuhallus (vaakasuora): 1	

Arvioitu käyttöikä > 50 vuotta.



PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.