

## DEVIL'S-Glue



### Tuotekuvaus

Devil's asennusliima on kehitetty erityisesti akustiikkalevyjen kiinnittämiseen. Siinä yhdistyvät hyvä alkutartuntakyky, alhainen menekki, helppo työstettävyys sekä alhaiset sisäilmapäästöt. Devil's on vesipohjainen akryyliiliima, jonka alkutartuntakyky on peräti 100 kg/m<sup>2</sup>. Liiman menekki on n. 0,2...0,3 litraa/m<sup>2</sup>. Yli 50 mm paksuille levyille suosittelemme koeliimausta.

### Käyttökohteet

Devil's asennusliima on tarkoitettu erityisesti mineraalivillojen kiinnittämiseen imukykyisille, tasaisille, kuiville ja puhtaille betoni-, kevytbetoni-, tiili-, puu- tai rakennuslevyalustoille. Devil's asennusliima soveltuu myös maalatuille pinnoille ja sementtipohjaisille tasoitteille. Metallijä puupinnoille suositellaan koeliimausta riittävän tartunnan varmistamiseksi.

### Käyttöolosuhteet

Liimattavan alustan, päällysteen ja liiman lämpötilan on oltava vähintään 18°C. Alustan tulee olla kiinteä, tasainen, kuiva ja puhdas pölystä ja rasvasta, suhteellinen kosteus tulee olla RH

### Pakkaus

Pakkaustyyppi

10 l:n muoviasia

### Palo-ominaisuudet

Palosuojaverhouksissa on käytettävä tyyppihyväksynnän mukaisesti paloliimaa.

### Värit

Liiman väri vaaleanharmaa

Paroc Group © 2020

## Asennus

Devil's asennusliima levitetään kiinnitettävän levyn taustapintaan karkeahampaisella (8-10 mm väli/syvyys) lastalla n. 10 x 7 cm:n kokoisena täpläliimauksena. Levykoko 600 x 600/4 täplää ja levykoko 600 x 600/6 täplää. Alustan tasaisuudesta ja levypaksuudesta riippuen voi raitamaalaus olla tarpeen joissakin tapauksissa. Levy voidaan kiinnittää välittömästi, kuitenkin 10 minuutin kuluessa liiman levityksestä. Levyjä ei tarvitse tukea liiman kuivumisen ajaksi. Liima saavuttaa lopullisen lujuuden 1-2 vuorokauden kuluttua. Käyttöohjeet on laadittu liimaukseen n. +18°C lämpötilassa.

## Puhdistus ja huolto

Esim. työvälineet voidaan puhdistaa veteen kostutetulla pyyhkeellä tai sienellä.

## Kierrätys ja hävittäminen

Käytetty astia voidaan hävittää kaatopaikalle tai puhdistettuna käyttää uudelleen eri tarkoitukseen.

PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, [www.paroc.fi](http://www.paroc.fi)

Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.