

PARAFON Singel



Sertifikaatin numero

0809-CPR-1013 / Eurofins Expert
Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-
02044 VTT, Finland

Tuotekuvaus

PARAFON Singel on taustastaan
vapaasti roikkumaan ripustettava,
palamaton akustiikkalevy, jossa on
laadukas Classic-pinta ja maalatut
reunat.

Käyttöolosuhteet

Voidaan käyttää jatkuvasti 95 %
suhteellisessa kosteudessa +30 °C
lämpötilassa, tilapäisesti myös 100 %
/ +40 °C.

Mitat

Mitat		
Paksuus	Leveys x Pituus	Paino
Reuna A, Singel:		
40 mm	600 x 1500 mm	5,6 kg/m ²
40 mm	600 x 1800 mm	5,6 kg/m ²
40 mm	1200 x 1200 mm	5,6 kg/m ²
40 mm	1200 x 1500 mm	5,6 kg/m ²
40 mm	1200 x 1800 mm	5,6 kg/m ²
40 mm	1200 x 2400 mm	5,6 kg/m ²
.		
Circle/Halkaisija:		
40 mm	1000 mm	5,6 kg/m ²

Pakkaus

Pakkaustyypit

Pahvilaatikko

Palo-ominaisuudet

Palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palo-ominaisuudet, Euroluokka	A1	EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Muut palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palamattomuus	Peruslevy palamaton	EN ISO 1182

Painotettua absorptiokerrointa tai absorptioluokkaa ei voida antaa. Äänenabsorptio mitataan absorptiopinta-ala/kpl, katso välilehti Akustiikka.

Mekaaniset ominaisuudet

Veto-/Taivutuslujuus		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Taivutusvetolujuus	NPD	EN 13964:2014

Muut mekaaniset ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Pirstaloitumisominaisuudet	NPD	EN 13964:2014

Päästöt

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Päästöluokitus	M1	

Vaarallisten aineiden päästöt sisäilmaan		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Formaldehydipäästöt	E1	EN 13964:2014
Asbestipäästöt	Ei sisällä asbestia	EN 13964:2014

Kestävyys

Palo-ominaisuuksien pysyvyys lämmön, sään ja ikääntymisen vaikutuksesta

Kivivillan palo-ominaisuudet eivät heikkene ajan kuluessa. Tuotteen europaloluokitus riippuu tuotteen orgaanisesta sisällöstä, joka ei voi kasvaa käytön aikana.

Päällysteet

Pinnoitemateriaali

Valkoinen lasihuopapinta (Classic).
Taustapinta: Ohut luonnonvärinen lasihuopa.


Kiiltoaste

n. 2

Valonheijastavuus

n. 83 %

Värit



Valkoinen, NCS S 0500-N

Reunat

Reunakäsittely

Peittomaalatut reunat

Asennus

Asennetaan Singel-levyyn lyhyellä kierrejousella (nk. saporjousi) kiinnitettävillä vaijereilla sekä koukuilla.


Puhdistus ja huolto

Harjataan tai imuroidaan pehmeällä harjalla. Pyyhitään kostealla liinalla tai sienellä.

Kierrätys ja hävittäminen

Voidaan käyttää lämmöneristeenä tai viedä kaatopaikalle. Ei rajoituksia.

Äänenabsorptiokäyrät



PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.